

МАСЛА МОТОРНЫЕ СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ

TDS 618-2017



Наименование показателя	Норма для марки	
	SAE 50 SD API CA	SAE 50 MD API CA
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, не менее	20	20
Индекс вязкости, не менее	80	85
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	0,015
Массовая доля серы, %, не более	0,1	0,1
Массовая доля золы, %, не более	0,24	0,24
Массовая доля воды, %, не более	следы	следы
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	265	265
Температура застывания, °C, не выше	Минус 15	Минус 15
Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей, %, не более	отсутствие	отсутствие
Массовая доля селективных растворителей, %	отсутствие	отсутствие
Коррозионность на медной пластинке М1 при 100°C, 3 часа, баллы, не более	1в 1b	1в 1b
Коррозионность на пластинках из свинца марки С-1, г/м ² , не более	отсутствие	отсутствие
Цвет с разбавлением в соотношении 15:85, ASTM color, не более		
Единицы ЦНТ, не более	2,5 2,5	3,0 3,0
Плотность при 20°C, г/см ³ , не более	0,900	0,900
П р и м е ч а н и я 1 В механических примесях не допускается песок и другие абразивные вещества. 2 В период с 1 марта по 1 ноября разрешается вырабатывать масла моторные с температурой застывания минус 10°C.		