

МАСЛО МОТОРНОЕ SAE 40L API CD
TDS 750-2015. Изменение № 1



Наименование показателя	SAE 40L API CD
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с, в пределах	14,0-16,0
Индекс вязкости, не менее	92
Температура застывания, °С, не выше	минус 10
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,02
Массовая доля воды, %, не более	следы
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не менее	240
Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² , не более Коррозионность на медных пластинках при 100°C, 3 часа, баллы, не более	отсутствие 1b
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	6,5
Зольность сульфатная, %, не более	1,5
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течении 55 часов	выдерживает
Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более ASTM color, не более	4,0
Трибологические характеристики при температуре (20+/-5)°C: - индекс задира (Из) Н (кгс), не менее - критическая нагрузка (Рк), кгс, не менее - показатель износа (Ди) при постоянной нагрузке 196 Н, мм, не более	421(43) 823(84) 0,4
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	910